

ТУ на качество клееного бруса

	Критерий	Индустриальное	Стандартное	Визуальное
1	Здоровые сучки	Допускаются без ограничений	Допускаются без ограничений	Допускаются без ограничений
2	Выпавшие сучки	Диаметром до 30мм допускаются. Более 30мм могут быть заделаны заглушками по согласованию с Заказчиком	Диаметром до 20мм допускаются. Более 20мм могут быть заделаны заглушками по согласованию с Заказчиком	Заделаны заглушками. Допускаются, если диаметр до 5мм
3	Смоляные кармашки	Допускаются	Допускаются до 5мм шириной	Допускаются до 3мм шириной
4	Заделка трещин шпатлевкой	Не обязательно	Допускается	Допускается
5	Повреждения насекомыми	Не допускаются	Не допускаются	Не допускаются
6	Сердцевина	Допускается	Допускается	Допускается по согласованию с заказчиком
7	Трещины в следствие усушки древесины	Не ограничиваются	Допускаются до 2 мм шириной	Допускаются до 1 мм шириной
8	Изменения цвета, синева	Не ограничивается	Допускаются до 10% видимой поверхности продукции	Не допускается
9	Плесень	Не допускается	Не допускается	Не допускается
10	Загрязнения поверхности	Не допускается	Не допускается	Не допускается
11	Непрострог	Допускается до 5% видимой поверхности, глубиной до 3мм	Допускается до 5% видимой поверхности, глубиной до 1мм	Не допускается
12	Вросшая кора	Не ограничивается	Допускается шириной до 10мм , длиной до 60 мм	Не допускается
13	Вырывы	Не ограничиваются	Допускаются глубиной до 2мм, диаметром до 15мм	Не допускается